

## CONSOLDOC ALL'ACQUA

Prodotto per il consolidamento e la protezione di materiale lapideo decoeso e friabile.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

Componenti principali	Resina fluorurata
Solvente	Acqua deionizzata
Aspetto fisico	Liquido
Colore	Incolore
Peso specifico	1,000 kg/lit ± 0,005 kg/lit
pH	Neutro
Confezione	1 - 5 - 10 lit
Resa	Variabile a seconda dello stato del materiale lapideo.

### TIPO D'INTERVENTO

Il prodotto è indicato sulle superfici di palazzi, opere architettoniche e infrastrutture, costituite da materiale lapideo (marmi, pietre, cemento a vista, laterizi, intonaci) che avendo subito l'azione del degrado presentano una superficie più o meno disaggregata. Necessitano quindi di un trattamento che sia in primo luogo riaggregante e che contemporaneamente abbia un effetto protettivo.

### APPLICAZIONE

- **L'intervento deve sempre iniziare dalla parte più alta del supporto da proteggere.**
- Applicare il prodotto uniformemente su superficie asciutta e pulita a pennello o a spruzzo, in più mani, fino a totale saturazione.
- Per assicurare una completa saturazione si consigliano più applicazioni, con intervalli di 2 ore.

### **N. B.**

Con l'impiego del prodotto occorre fare particolare attenzione agli aspetti di pericolosità riguardo all'impatto ecologico e all'inquinamento. La Società respinge ogni responsabilità per l'omissione delle precauzioni necessarie e prescritte da leggi, normative e regolamenti vigenti in materia al fine di evitare possibili contestazioni da parte delle Autorità locali e sanitarie.

### MANUTENZIONE DELL'ATTREZZATURA UTILIZZATA

La pulitura dell'attrezzatura deve essere eseguita con acqua.

### NORMATIVA

Questo prodotto non è classificato pericoloso in accordo con i criteri del Regolamento (CE) n°1272/2008 (CLP). Scheda di Sicurezza a disposizione su richiesta.

## DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



Protezione obbligatoria degli occhi  
delle mani



Protezione obbligatoria

*Prima dell'utilizzo consultare la sezione 8.2 della Scheda di Sicurezza del prodotto.*

## AVVERTENZE

Prima dell'applicazione proteggere tutte le parti vetrate.

## PRECAUZIONI

Operare a temperature comprese tra i 5°C ed i 25°C e in ambienti accuratamente areati. Evitare il contatto con sostanze alimentari. Durante l'applicazione è necessario proteggere le superfici attigue, onde evitare danneggiamenti ai materiali con i quali il prodotto viene a contatto.

## STOCCAGGIO

CONSOLDOC ALL'ACQUA può essere stoccato in contenitori sigillati per almeno un anno. Evitare stoccaggi a temperature inferiori ai 5°C e superiori ai 25 °C.

## DICITURA DA INSERIRE NEI CAPITOLATI D'APPALTO E NEI PREVENTIVI LAVORI

- Consolidante a base di resina fluorurata per consolidare pietre naturali ed artificiali.  
(Tipo CONSOLDOC ALL'ACQUA).

### Caratteristiche generali:

- Peso specifico: 1,000 kg/lt ± 0,005 kg/lt

Le informazioni fornite con questa scheda sono elaborate in base alle nostre conoscenze attuali e, nel caso di variazioni dovute a nuove tecnologie e/o sviluppi del settore, saranno modificate. A fine cautelativo l'utilizzatore è tenuto ad eseguire verifica del materiale che gli perviene. Le indicazioni fornite circa l'uso del materiale sono state desunte da prove da noi eseguite con una corretta procedura. Nel caso d'impiego con altri prodotti si consiglia all'operatore di eseguire prove ed esami preliminari in proprio, al fine di individuare le eventuali incompatibilità. Il produttore declina qualsiasi responsabilità in caso d'omissione da parte dell'utilizzatore delle opportune precauzioni di legge, normative e regolamenti vigenti in materia, evitando così eventuali contestazioni da parte delle competenti autorità locali e/o sanitarie. L'utilizzatore deve eventualmente identificare, verificare e gestire la soluzione di situazioni comportanti la violazione di leggi e/o regolamenti in vigore.