

# Torggler

# eTics

Rivestimenti e pitture

## PRIMER VIP

**Primer universale pigmentato ad elevato potere riempitivo e mascherante, idoneo per applicazione dei rivestimenti in pasta su intonaci, rasature armate e sistemi eTics.**



- Elevato potere riempitivo e mascherante
- Idoneo per i sistemi eTics
- Universale pigmentato

### CAMPI DI IMPIEGO

- Pareti mai dipinte
- Pareti dipinte con pitture a tempera
- Pareti dipinte con idropitture lavabili

### AVVERTENZE

- Condizioni dell'ambiente e del supporto: temperatura dell'ambiente: min. +5°C / max. +35°C; umidità relativa dell'ambiente: < 80%; temperatura del supporto: min. +5°C / max. +35°C; umidità del supporto: < 10 di U.R.
- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo.
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltite secondo le disposizioni locali.

## ISTRUZIONI PER LA POSA

### Diluizione e preparazione del prodotto

Diluire con il 5 – 10% in volume di acqua. Mescolare accuratamente.

### Strumenti di applicazione

Pennello, rullo di lana.

## PREPARAZIONE DEL SUPPORTO

### Superfici murali mai dipinte

Se i supporti non sono particolarmente assorbenti, applicare direttamente 1 o 2 mani di Primer VIP.

### Superfici murali dipinte con pitture a tempera

Se la superficie non è particolarmente sfarinante, ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Applicare direttamente 1 o 2 mani di Primer VIP. Nel caso di pitture a tempera particolarmente sfarinanti, procedere all'asportazione del film, applicare 1 mano di fissativo acrilico e dopo 6/12 ore procedere all'applicazione di 1/2 mani di Primer VIP.

### Superfici murali dipinte con idropitture lavabili

Ripulire accuratamente la superficie, stuccare le eventuali imperfezioni, carteggiare e spolverare. Procedere quindi direttamente con 1 o 2 mani di Primer VIP.

### Applicazione

Applicare Primer VIP con pennello o rullo di lana.

### Pulizia degli attrezzi

Con acqua, subito dopo l'uso.

### Resistenza all'acqua piovana

Il prodotto completa i processi di essiccazione e di polimerizzazione nell'arco di 8÷10 giorni in condizioni ambientali ottimali (15÷35°C; U.R. max 75%). Qualora il prodotto, in questo lasso di tempo dovesse subire dilavamenti da parte dell'acqua piovana, si potrebbero evidenziare antiestetiche colature dall'aspetto traslucido e appiccicoso. Tale fenomeno, di natura temporanea, non influisce sulle caratteristiche qualitative del prodotto e può essere facilmente eliminato tramite idrolavaggio o attendendo i successivi eventi piovosi.

### Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo;
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza;
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali;

## DATI TECNICI

INFORMAZIONI TECNICHE E METODO	DATI PRINCIPALI A +20 °C E 60% DI U.R.
Aspetto e finitura	Opaco
Resa teorica per mano (ISO 7254)	5 ÷ 6 m <sup>2</sup> /l in funzione dell'assorbimento del supporto
Secco al tatto	Max 1 h
Secco in profondità	Max 24 h
Sovraverniciabilità	4 ÷ 6 h
Massa volumica (ISO 2811-1)	ca. 1,47 g/ml
Viscosità Brookfield (ASTM D 2196)	ca. 4000 cps
Spessore secco consigliato (ASTM D 1186)	30÷50 micron per mano
Punto d'infiammabilità (UNI 8909)	Non infiammabile

Vita di stoccaggio (UNI 10154)	Almeno 24 mesi
Legante	Acilstirenico

Colore	Colorato, Bianco
Confezione	14 l
Pallet	33 secchi

## CONSUMO

5-6 m<sup>2</sup>/l

## CERTIFICAZIONI

Classificazione COV [Direttiva 2004/42/CE]: Primer fissanti. Valore limite UE di COV per eTics Primer VIP (cat. A/h): 30 g/L (2010). eTics Primer VIP contiene al massimo 30 g/L di COV.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.torggler.com](http://www.torggler.com) . Versione 14.01.2022.