

# Torggler

Rivestimenti e pitture

## CONSOLIDA

**Fissativo all'acqua. Idoneo per uniformare e consolidare vecchie superfici, particolarmente indicato per supporti sfarinanti.**



- Consolidante
- Uniformante
- Elevata capacità di penetrazione

### CAMPI DI IMPIEGO

Interno/Esterno:

- Superfici murali nuove, stagionate, omogenee, finite a civile;
- Superfici murali cementizie, di malta bastarda, rasate a stucco, già dipinte.

### CARATTERISTICHE

Consolida è un fissativo uniformante e consolidante per superfici murali esterne ed interne a base di resine acriliche in microemulsione;

- Resistente agli alcali;
- Elevato potere penetrante sui supporti minerali;
- Particolarmente indicato per consolidare in profondità le superfici in interno, dove non è possibile utilizzare primer a solvente;
- Adatto all'impiego su intonaci civili di malta cementizia, malta bastarda o equivalente, intonaco a gesso per interni, elementi prefabbricati cementizi, superfici già trattate con pitture o rivestimenti;
- Trasparente rosato;

## AVVERTENZE

Condizioni dell'ambiente e del supporto: il supporto deve essere asciutto, privo di polvere o di unto;

- Temperatura dell'ambiente: min. +10°C / max. +35°C;
- Umidità relativa dell'ambiente: < 75%;
- Umidità del supporto: < 10 di U.R.
- Partire dall'angolo più lontano dalla fonte di luce della stanza, applicare il prodotto dalla parte alta della parete scendendo verso il basso;
- Richiudere immediatamente il barattolo dopo l'uso;
- Conservare il prodotto nella confezione originale a temperatura compresa tra i +5°C e +35°C.

## ISTRUZIONI PER LA POSA

### Diluizione e preparazione del prodotto

Pronto all'uso.

- Applicazione a pennello, rullo, spruzzo.

### Strumenti per l'applicazione

- Pennello: setola sintetica;
- Rullo: pelo corto;
- Airless o spruzzo: la preparazione è in funzione della macchina erogatrice, consultare per la regolazione il fornitore.

### Preparazione del supporto

Gli intonaci nuovi dovranno essere lasciati stagionare per almeno 4÷6 settimane affinché si completi il naturale processo di carbonatazione. Anche eventuali rappezzi dovranno essere lasciati maturare perfettamente. Ripulire accuratamente la superficie da polvere e altre sostanze che possano impedire la penetrazione del prodotto. Le vecchie pitture devono risultare ben ancorate.

### Incompatibilità conosciute

Nessuna. Per qualsiasi utilizzo diverso da quello riportato nella presente scheda tecnica, contattare il nostro Servizio Tecnico.

### Pulizia degli attrezzi

Lavare con acqua subito dopo l'uso.

### Precauzioni di sicurezza

- Conservare il barattolo ben chiuso e al riparo dal gelo;
- Le informazioni di sicurezza per l'utilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza;
- I contenitori vuoti o con leggere tracce di pellicola di prodotto; residuo essiccato devono essere smaltiti secondo le disposizioni locali.

## TEMPI TECNICI

Applicare su fondo perfettamente asciutto.

Agitare bene prima dell'uso.

- Secco al tatto: max 1 h;
  - Secco in profondità: max 4÷6 h;
- Sovraverniciabilità: 4÷6 h.

## DATI TECNICI

INFORMAZIONI TECNICHE E METODO

DATI PRINCIPALI A 20°C E 60% DI U.R.

Resa teorica per mano (ISO 7254)	7-9 m <sup>2</sup> /L secondo la natura, la porosità e lo stato del supporto
Massa volumica (ISO 2811-1)	ca. 1,000 g/ml
Viscosità Brookfield (ASTM D 2196)	ca. 25 cps
Punto d'infiammabilità (UNI 8909)	Non infiammabile
Vita di stoccaggio (UNI 10154)	Almeno 24 mesi
Confezione	20 l
Colore	Trasparente
Pallet	33 taniche

## CERTIFICAZIONI

### (UNI 8681):

A.O.B.O.A.2.FA

Vernice per strato di impregnazione superficiale semplice, in emulsione acquosa, monocomponente, ad essiccamento fisico, opaca, acrilica.

### Classificazione COV (Direttiva 2004/42/CE):

Primer fissanti

Valore limite UE per questo prodotto (Cat. A/h): 30g/L (2010). Consolida contiene al massimo 30 g/L di COV.

Le informazioni contenute in questo documento sono riportate sulla base della nostra esperienza e delle nostre conoscenze; pertanto ogni raccomandazione e suggerimento riportato è senza alcuna garanzia e deve essere verificato prima di adoperare il prodotto da chi intenda farne uso che si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro diretto controllo. In caso di dubbi è sempre consigliabile fare delle prove preliminari e/o chiedere l'intervento dei nostri tecnici. L'azienda Torggler si riserva il diritto di modificare, sostituire e/o eliminare gli articoli, nonché variare i dati dei prodotti riportati in questo prospetto, senza alcun preavviso; in tal caso le indicazioni qui riportate potrebbero essere non più valide. Fare sempre riferimento all'ultima versione aggiornata della scheda tecnica, disponibile sul sito [www.torggler.com](http://www.torggler.com). Versione 14.01.2022.