

Torggler

MULTIMIX EVO



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta premiscelata e fibrorinforzata tipo rapido GM GP IV W2 secondo EN 998-1 e CT-C20-F5 secondo EN 13813 per restauro, restauro e livellamento sia in facciata che per pavimenti di spessori da 3 a 50 mm. Buona adesione e ottima lavorabilità. Per applicazioni manuali e meccaniche (tipo Multimix Evo della Torggler S.r.l.).

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

- Indurimento (a 23°C e 50% U.R.) pedonabile dopo 2 ore ca.
- Resistenza a flessione (EN 13892-2)
 - dopo 1 giorno 1,8 N/mm²
 - dopo 7 giorni 3,0 N/mm²
 - dopo 28 giorni 4,0 N/mm²
- Resistenza a compressione (EN 13892-2)
 - dopo 1 giorno 5,0 N/mm²
 - dopo 7 giorni 13,0 N/mm²
 - dopo 28 giorni 15,0 N/mm²
- Consumo ca. 1,4 kg/m² per mm di spessore