

Torggler

Risanamento

R.E.D.



VOCE DI CAPITOLATO

Fornitura e posa in opera di malta/intonaco premiscelato fibrorinforzato per interventi di regolarizzazione, livellamento e ripristino da 3 a 40 mm. Rasante per il rifacimento di facciate con un potere di adesione ad altissimi livelli ed eccellente lavorabilità di tipo GP CSII W0, secondo EN 998-1, per interventi di restauro e livellamento, in spessori da 3 a 40 mm. Per applicazioni manuali e a macchina. (tipo R.E.D. della Torggler S.r.l.)

Il prodotto dovrà avere le seguenti caratteristiche prestazionali:

- Resistenza a compressione (EN 1015-11) 4,5 N/mm
- Resistenza a flessione (EN 1015-11) 2,0 N/mm
- Adesione al calcestruzzo (EN 1015-12) 0,4 N/mm
- Coefficiente di assorbimento d'acqua per capillarità (EN 1015-18) 1,0 kg/m *min
- Coefficiente di permeabilità al vapore acqueo (μ) (EN 1015-19) 5-20
- Coefficiente di conducibilità termica (Test report 20/061/4) 0,43 W/mK
- Calore specifico volumico (Test report 20/061/4) 1,53 (MJ/(m³K))
- Reazione al fuoco (EN 13501-1) A1
- Tempo di asciugatura ca. 10 gg
- Temperatura d'esercizio da -20 °C a +90 °C
- Consumo ca. 1,4 kg/m per mm di spessore
- Classificazione del prodotto EN 998-1 GP CSII W0